



HOJA TECNICA

Código: MFC

Fecha de Emisión: 11-XI-01

Fecha de Revisión: 11-XI-01

No. de Revisión: 00

Facticio Café

Especificaciones	
Aceites vegetales vulcanizados en caliente	
Extracto de acetona	28 a 35 %
Materia insaponificable	2 % máximo
Azufre libre	3 % máximo
Ceniza	10 % máx.

Forma física:

Sólido café (molido).

El Facticio, siendo un gel, es notablemente menos termoplástico que el compuesto de hule, por lo que produce una buena estructura en las mezclas cruda, dándoles una mayor rigidez.

Su uso es sumamente apropiado para la obtención de durezas bajas. Tiene una gran utilidad en la fabricación de perfiles, cámaras, recubrimientos de tejidos, recubrimiento de rodillos, etc.

Presentación:

Bolsas de polietileno con un contenido neto de 25 kgs.

Seguridad y manejo:

No es inflamable. Requiere solamente de las precauciones de rutina contra incendio.