

SILASTIC® GP 437

RBB-2300-30

PROPIEDADES TÍPICAS*:

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES
Plasticidad (para bases de goma)	60 a 90 mil
Gravedad específica	1.080 a 1.120
Dureza Shore "A"	30° ± 5°
Resistencia a la tracción	≥ 800 psi
Alargamiento	≥ 500%

* Estos valores son propiedades típicas y no deben considerarse como especificaciones. Consultar el certificado de análisis.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

Este material tiene una vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación. Este producto cumplirá con las especificaciones anteriores si el producto se almacena correctamente en el envase original y sin abrir.

