

SILASTIC® GP 50

RBB-2002-50

PROPIEDADES TÍPICAS*:

DESCRIPCIÓN	
Plasticidad (para bases de hule)	75 a 115 mil
Gravedad específica	1.110 a 1.160
Dureza Shore "A"	45° - 55°
Resistencia a la tensión	≥ 950 psi
Elongación	≥ 300 %

* Estos valores son propiedades típicas y no deben considerarse como especificaciones. Consultar el certificado de análisis.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

Este material tiene una vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación. Este producto cumplirá con las especificaciones anteriores si el producto se almacena correctamente en el envase original y sin abrir.

