



HOJA TECNICA

Código: 0920

Fecha de Emisión: 11-03-01

Fecha de Revisión: 01-VI-06

No. de Revisión: 01

## Óxido de Zinc Máximo - 920

Especificaciones			
		Referencia ZINASA	Referencia A.S.T.M.
Pureza	99.0 % Mínimo	DETNZNO	D 3280
Zinc	79.50 % Mínimo	DETNZNO	D 3280
Plomo	0.07 % Máximo	DETAZNO	D 4075
Fierro	0.06 % Máximo	DETFEZO	D 4075
Cadmio	0.015 % Máximo	DETAZNO	D 4075
Cobre	0.005 % Máximo	DETAZNO	D 4075
Azufre	0.10 % Máximo	DETSTOZNO	D 3280
Cal	0.10 % Máximo	DETCZNO	C 26
Insoluble	0.15 % Máximo	DETINSZNO	C 26
Humedad	0.10 % Máximo	DETHUZNO	D 280
Fineza pasa malla # 325	99.90 % Mínimo	DETFIZNO	D 185
Área de Superficie	0.8 - 1.4 M2/Gr.	DETAZSNO	
Color:	Blanco Cremoso		