



HOJA TECNICA

Código: 0955X

Fecha de Emisión: 1-III-05

Fecha de Revisión: 1-III-05

No. de Revisión: 01

Máximo 955x

Óxido de Zinc Proceso Americano

Especificaciones	
Pureza	99.4 % mínimo
Zinc	79.85 % mínimo
Plomo	0.04 % máximo
Fierro	0.03 % máximo
Cadmio	0.008 % máximo
Azufre	0.05 % máximo
Cobre	0.003 % máximo
Cal	0.05 % máximo
Insolubles	0.08 % máximo
Humedad	0.10 % máximo
Fineza, pasa malla 325	99.95 % mínimo
Área de superficie	4.5 - 5.5 M2/Gr
Color	Blanco cremoso

Presentación:

Sacos de papel kraft de tres capas, incluyendo una de polietileno, con un peso neto de 25 Kg.
Supersacos de una tonelada.