



## Hoja Técnica

Código: NC762  
Fecha de Emisión: 06-VI-2016  
Fecha de Revisión: 06-VI-2016  
No. de Revisión: 00

### Producto:

## Negro N762 Continex®

### Función:

El **Negro N762 Continex®** es un negro de humo grado SRF-LM (ASTM).

### Características típicas:

| Característica                      | Unidades              | Valor típico | Norma      |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Número de absorción de Yodo         | g/kg                  | 24 – 30      | ASTM D1510 |
| Número de absorción de aceite (OAN) | cm <sup>3</sup> /100g | 62 – 68      | ASTM D2414 |
| Residuo en malla 325                | ppm                   | 200 máx.     | ASTM D1514 |
| Pérdidas por calentamiento          | %                     | 0.8 máx.     | ASTM D1509 |
| Contenido de finos, 5 min.          | %                     | 8 máx.       | ASTM D1508 |
| Dureza del pellet                   | gmf                   | 54 máx.      | ASTM D5230 |

### Modo de acción:

El **Negro N762 Continex®** es un negro de humo de bajo efecto reforzante y puede ser agregado en cantidades altas.

### Aplicaciones:

El **Negro N762 Continex®** se recomienda en la fabricación de extruidos como son las mangueras, perfiles o bandas; también para fabricar piezas en general por compresión.

### Almacenamiento:

El **Negro N762 Continex®** debe almacenarse en un lugar fresco y seco, en su empaque original.

### Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del **Negro N762 Continex®** para mayor información.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □