



Hoja Técnica

Código: HS02L
Fecha de Emisión: 10-X-2017
Fecha de Revisión: 10-X-2017
No. de Revisión: 00

Producto:

SBR 1502

Descripción:

El hule **SBR 1502** es un copolímero de estireno butadieno polimerizado a través de emulsión en frío.

Características típicas:

Característica	Unidades	Valor típico
Polimerización	-	Emulsión en frío
Volátiles	%	0.3
Cenizas	%	0.2
Contenido de Jabón	%	0.1
Contenido de Ácidos orgánicos	%	5.8
Contenido de estireno	%	23.5
Estabilizador	%	No manchante
Viscosidad Mooney (ML1+4, 100°C)	MO	52
Color	-	Paca amarillo clara
Gravedad específica	-	0.94

Desempeño del producto:

El hule **SBR 1502** muestra una excelente tensión de rotura, resistencia a la abrasión, flexibilidad y propiedades de recuperación. Este polímero no manchante y no decolorante ofrece un rango completo de suministros brillantes y coloridos capaces de satisfacer los requerimientos de una variedad de productos.

Aplicaciones:

El hule **SBR 1502** se utiliza en la fabricación de paredes laterales de llantas, fabricación de suelas, productos mecánicos coloreados tanto claros como oscuros y objetos misceláneos donde se requieran excelentes propiedades físicas con una mínima decoloración o manchado.

Almacenamiento:

El hule **SBR 1502** se encuentra en pacas de 35 kg (bolsa hecha de polietileno de baja densidad). Para su almacenamiento se debe mantener en ambiente seco, alejado del calor y la luz solar directa.

Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del hule **SBR 1502** para mayor información.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □