

**HOJA TECNICA**

Código: HN711  
Fecha de Emisión: 12-08-10  
Fecha de Revisión: 12-08-10  
No. de Revisión: 00

**Sivic® Z 711 LV**

**Especificaciones**

Propiedades	Min.	Máx.	Método de prueba (1)
Viscosidad Money ML(14)@100°C	57	69	ISO 289
Contenido de PVC, %	28.7	29.3	MO10L084
Gravedad específica	1.04	1.08	ISO 2781

Notas especiales: Consulte la Hoja de seguridad del material para instrucciones de seguridad y condiciones de manejo y almacenamiento apropiadas.

(1) Los procedimientos de prueba están disponibles si se solicitan.

(2) Vida de anaquel para medir nuevamente los parámetros anteriores: 2 años después de la fecha de fabricación.

**Sivic® Z 711 LV** es una mezcla polimérica con un contenido de 28% de acrilonitrilo y una proporción de NBR/PVC (70/30). Es decir, contiene 70 partes de acrilonitrilo butadieno, y 30 partes aproximadamente de PVC. Se produce mediante una tecnología mecánica que permite obtener un polímero homogéneo libre de material no dispersado.

Es un grado de menor viscosidad que el **Sivic® Z 711** para mejor procesamiento. Presenta un contenido relativamente bajo de ACN, buenas propiedades en extrusión y es usado generalmente para aplicaciones automotrices, cables y mangueras.

**Empaque:**

**Sivic® Z711LV** es abastecido en láminas color ámbar libres de contaminación. Es un material que se filtra durante su proceso de fabricación para eliminar cualquier pequeño grumo o partícula.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □