

SILASTIC® GP 30

RBB-2002-30

PROPIEDADES TÍPICAS*:

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES
Plasticidad (para hule)	50 a 70 mil
Gravedad específica	1.070 a 1.110
Dureza Shore "A"	30° - 40°
Resistencia a la tensión	≥ 700 psi
Elongación	≥ 400%

* Estos valores son propiedades típicas y no deben considerarse como especificaciones. Consultar el certificado de análisis.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

Este material tiene una vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación. Este producto cumplirá con las especificaciones anteriores si el producto se almacena correctamente en el envase original y sin abrir.

DOW CORNING

