

SILASTIC® GP 75

RBB-2002-75

PROPIEDADES TÍPICAS*:

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES
Plasticidad (para hule)	135 a 185 mil
Gravedad específica	1.170 a 1.230
Dureza Shore "A"	70° ± 5°
Resistencia a la tensión	≥ 1100 psi
Elongación	≥ 275 %
Rheometría 240°F/12 min/5 grados arco	85-105 Lb/pulg

*Estos valores son propiedades típicas y no deben considerarse como especificaciones. Consultar el certificado de análisis.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

Este material tiene una vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación. Este producto cumplirá con las especificaciones anteriores si el producto se almacena correctamente en el envase original y sin abrir.

DOW CORNING

