

## Hoja Técnica

Código: TP95  
Fecha de Emisión: 8-V-2018  
Fecha de Revisión: 8-V-2018  
No. de Revisión: 00

### Producto:

## Poliuretano termoplástico TPU 76E95

### Descripción:

El **TPU 76E95** es un poliuretano termoplástico base poliéter.

### Características Típicas:

Característica	Unidad	Valor	Método
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1.12	ASTM 792
Dureza	Shore A	95 ± 2	ASTM 2240
Resistencia a la tensión	MPa	42	ASTM 412
Módulo al 100%	MPa	9	ASTM 412
Módulo al 300%	MPa	18	ASTM 412
Última elongación	%	400	ASTM 412
Resistencia al rasgado	kg/cm	140	ASTM 624

<sup>1</sup>Nota: La hoja de prueba fue post-curada por 20 h a 100 °C. La velocidad de esfuerzo a 25 °C era de 500 mm/min.

<sup>2</sup>Los datos arriba listados sólo son para referencia, los datos detallados estarán sujetos a la producción práctica.

### Modo de acción:

El **TPU 76E95** muestra buena flexibilidad a baja temperatura, así como una sobresaliente resistencia a la hidrólisis, a los cambios de clima y a las bajas temperaturas.

### Aplicaciones sugeridas:

El **TPU 76E95** se puede utilizar para fabricar mangueras para bomberos, para gas de pizarra y mangueras suaves para aceites. Asimismo, también se utiliza para fabricar cubiertas protectoras para líneas de señales de transmisión y equipos recreacionales marítimos en general.

### Certificaciones:



**Procesado:**

Para óptimos resultados, se recomienda el secado previo del producto de 2 a 3 horas a 100 °C en una secadora de aire/desecadora que cuente con circulación de aire caliente y vacío. Los perfiles sugeridos de temperatura de procesado para la inyección se muestran en la siguiente figura:




Figura 1. Condiciones de procesamiento en la extrusora.

Condiciones de secado	Temperatura de secado		°C			
	Tiempo de secado		Horas			
Temperatura de procesamiento (°C)	Dado1/Dado2	5	4	3	2	1
		195 ~ 205	205 ~ 215	205 ~ 215	195 ~ 205	185 ~ 195

Nota: Los datos arriba listados son sólo por referencia, diferentes equipos y productos requerirán de diferentes temperaturas de procesamiento.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □