



## Hoja Técnica

Código: C12A7  
Fecha de Emisión: 28-07-14  
Fecha de Revisión: 28-07-14  
No. de Revisión: 00

### Producto:

# CN120A75

### Función:

El **CN120A75** es una mezcla de un epoxiacrilato bifuncional con SR306.

### Propiedades típicas:

| Propiedad                  | Valor         |
|----------------------------|---------------|
| Apariencia                 | Líquido claro |
| Color Gardner              | 0 - 3         |
| Funcionalidad              | 2             |
| Acidez, mgKOH/gr           | 0 - 1         |
| Gravedad específica a 25°C | 1.131         |
| Índice de refracción       | 1.5276        |
| Viscosidad, cps@25°C       | 14000         |
| Tg (DSC), °C               | 84            |

### Modo de acción:

Siendo el **CN120A75** una mezcla de un epoxiacrilato bifuncional con tripropilendiácrito (SR306) en proporción 75/25, presenta un buen balance entre propiedades de resistencia al agua y alta reactividad. El oligómero base, CN120, ofrece la más baja viscosidad de toda la línea **Sartomer®** de epoxiacrilatos.

### Aplicaciones:

El **CN120A75** se recomienda para ser usado en adhesivos estructurales, anaeróbicos, sensibles a la presión; recubrimientos para pisos, metal, papel, plásticos; tintas para flexograbado, offset.

### Almacenamiento:

El **CN120A75** debe almacenarse en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor o chispa y protegido de la luz solar directa.

### Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del **CN120A75** para mayor información.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □