



Hoja Técnica

Código: AT89
Fecha de Emisión: 31-VII-2018
Fecha de Revisión: 31-VII-2018
No. de Revisión: 00

Producto:

Moldezol® 89

Descripción:

El **Moldezol® 89** es un agente antiadherente líquido para mezcladores internos.

Características Típicas:

Característica	Unidad	Valor
Aspecto	-	Líquido
Color	-	Amarillo
Alcalinidad libre c/NaOH	%	0 – 0.15 (Máx.)
pH	-	10.0 – 15.0
Estabilidad	-	Satisface
Pérdidas a 105 °C – 3 h (Humedad y materia volátil)	%	80 (Máx.)
Total de sólidos a 105 °C – 3 h	%	20 (Mín.)

*Los datos arriba listados sólo son para referencia.

Modo de acción:

El **agente antiadherente Moldezol® 89** crea una película delgada y transparente sobre las paredes internas del Banbury. Puede utilizarse en sistemas de mezcladores internos (Banbury) sin tener ninguna influencia sobre el compuesto de hule. No contiene estearato de zinc, es de fácil dilución a altas proporciones y es libre de silicón.

Composición:

El **agente antiadherente Moldezol® 89** se compone de sales de potasio de ácidos grasos.

Instrucciones de uso:

Para el uso del **agente antiadherente Moldezol® 89** se recomienda diluir para las primeras pruebas una proporción de 1:30 (Antiadherente: H₂O) con agua a temperatura ambiente. Una vez realizada la proporción anterior, es posible reducir los sólidos hasta el 2% o hasta lo que se requiera. Aplicar sobre las paredes del Banbury.

Manejo del material:

Almacenar el **agente antiadherente Moldezol® 89** en un lugar libre de humedad. El tiempo de vida de anaquel del producto es de 12 meses.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □