



Hoja Técnica

Código: AT135
Fecha de Emisión: 31-VII-2018
Fecha de Revisión: 31-VII-2018
No. de Revisión: 00

Producto:

Ruberzol® RD 135

Descripción:

El **Ruberzol® RD 135** es un agente desmoldante base agua que proporciona máximo desempeño y eficiencia de desmoldeo para todos los tipos de compuestos de hule.

Características Típicas:

Característica	Unidad	Valor
Aspecto	-	Líquido
Color	-	Incoloro.
Alcalinidad libre c/NaOH	%	-
pH	-	4.5 – 7.5
Estabilidad	-	-
Pérdidas a 105 °C – 3 h	%	-
Total de sólidos a 105 °C – 3 h	%	60 (+/- 2)

*Los datos arriba listados sólo son para referencia.

Modo de acción:

El **agente antiadherente Ruberzol® RD 135** es de fácil aplicación a temperatura ambiente, libre de silicón, estearatos y minerales; además de no ser flamable.

Composición:

El **agente antiadherente Ruberzol® RD 135** es una disolución acuosa de polímeros especiales.

Instrucciones de uso:

El **agente antiadherente Ruberzol® RD 135** es un producto listo para usarse o diluirse a un mínimo de un contenido de sólidos del 3%. Aplicar a la superficie del molde para formar una película delgada y uniforme. Asegurarse que todas las áreas del molde están completamente cubiertas por el agente desmoldante. Permitir el secado del mismo. Recomendado para aplicarse cada vez que se desmolda material.

Almacenamiento:

Almacenar el **agente antiadherente Ruberzol® RD 135** en un lugar libre de humedad. El tiempo de vida de anaquel del producto es de 12 meses.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □